

Tehniskā pase

Motoru eļļa M8V

№	Tipiskie rādītāji	Norma	Izmēģinājuma metode
1.	Kinemātiskā viskozitāte pie 100° C, mm ² /s, (sSt) robežās	7,5-8,5	GOST 33-2000 (ISO 3104-94)
2.	Viskozitātes indekss, ne mazāks par	93	GOST 2531-97 (ISO 2909-81)
3.	Krāsa, balles	3,5 max	ASTM 1500
4.	Sacietēšanas temperatūra, ° C, ne augstāka par	-25	GOST 20286
5.	Vara plāksnes korozija 100° C temperatūrā, 3.st., balles	2b	ASTM D 130
6.	Uzliesmošanas temperatūra, ko nosaka vaļējā tīģelī, ° C	207 min	GOST 4333
7.	Sulfāta pelni, %	0,95 max	
8.	Blīvums 20° C temperatūrā g/cm ²	0,905 max	GOST 3900
9.	Mehānisko piemaisījumu masas daļa, %	0,015	GOST 6370
10.	Ūdens masas daļa, %	pazīmes	GOST 2477
11.	TBN, mg KOH	4,2 min	ASTM D 2896

Produkts atbilst tehniskiem noteikumiem UTN 40003214019-10-2009.